



Profesyoneller için Kalite

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. TİC. A.Ş.  
KAYIŞDAĞI CAD. KAR PLAZA D BLOK  
İÇERENKÖY / İSTANBUL



[www.henkel-ua.com](http://www.henkel-ua.com)  
[yapistirici.bilgi@tr.henkel.com](mailto:yapistirici.bilgi@tr.henkel.com)  
Tel: 0800 261 63 16



## Teknik Bilgi Föyü

### CERESIT CE 35 Çimento Esaslı Geniş Derz Dolgusu 3-15 mm

#### TANIMI

Yüksek kalite sentetik polimer içeren, doğal mineral katkı, çimento esaslı, elastik, geniş derz dolgusu

#### UYGULAMA ALANLARI

Seramik, fayans, granit, klinker, dekoratif ve cam tuğla kaplamaların derzlerinin doldurulmasında kullanılır. Hem iç hem de dış mekanlar için uygundur. Sürekli su ile temas halinde olan ıslak hacimlerde kullanılabilir.

#### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek mukavemet
- Zeminde hızlı ve kolay uygulama
- Kolay temizlenebilir
- Dış hava koşullarına ve dona dayanıklı

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Bulk yoğunluk	: 1,62 g/cm <sup>3</sup>
Karışım oranı	: Akıcı kıvam: 10 kg CE 35 2,5 litre su Yoğun kıvam : 10 kg CE 35 2 litre su
Uygulama süresi	: Yaklaşık 2 saat
Üzerinde yürünebilirlik	: 24 saat sonra
Sıcaklık dayanımı	: -20°C - +75°C

Renk seçenekleri : beyaz, bahama bej, fildişi, açık kahve, jasmın, gri, manhattan gri

## UYGULAMA

Zemindeki fayans döşeme uygulaması önceden tamamlanmış ve yeterince kurumuş olmalıdır. Kazınmış eski derzler mutlaka nemlendirilmelidir. Mat yüzeyli, gözenekli kaplamalar için ön uygulama yapılarak, CE 35 derz dolgunun uygunluğu kontrol edilmelidir.

Ceresit CE 35 temiz suya belirtilen oranlarda ilave edilerek, homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.

Akıcı kıvam uygulaması;

Akıcı kıvam için yaklaşık 2,5 litre su 10 kg CE 35 ile karıştırılır. Tesviye kıvamına gelen karışım zemine dökülür çekpas ile yüzeye dağıtılır ve derzlerin arası doldurulur. Derzlerin arası doldurulduktan sonra, derz aralarına ürünün kendi tozundan atılır. Malzeme fazlası çekpas ile çekilir. Yüzey kurumaya başladığında, nemli süngerle temizleme yapılır. Çek pas ile ayrılan harç su ile karıştırılarak tekrar kullanılır.

Yoğun kıvam uygulaması;

Yoğun kıvam için yaklaşık 2 litre su 10 kg CE 35 ile karıştırılır. Düşeyde derzlerin doldurulmasında kullanılır. Karışım kauçuk mala ile derzlere uygulanır. Hava sıcaklığına bağlı olarak, yüzey kurumaya başladığında nemli sünger ile temizlenir.

Ceresit CE 35 derz dolguyu sadece kuru havalarda ve +5°C ile +30°C aralığında kullanın.

## SARFIYAT

Kaplama Tipi	Ebat (cm)	Derz Geniřliđi (mm)	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )
Mozaik	10 x 10	4-5	Yaklařık 1,4
Fayans	10 x 10	5	Yaklařık 1,2
Fayans	10 x 20	5	Yaklařık 0,6
Döřeme	10 x 20	8	Yaklařık 0,9
Döřeme	30 x 30	10	Yaklařık 0,8

## RAF ÖMRÜ

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar en kısa sürede kullanılmalıdır.

## DİKKAT

Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile reaksiyon verir. Cilt ile teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında doctora başvurulmalıdır.