



Profesyoneller için Kalite

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
KAYIŞDAĞI CAD. KAR PLAZA D BLOK
İÇERENKÖY / İSTANBUL



www.henkel-ua.com
yapistirici.bilgi@tr.henkel.com
Tel: 0800 261 63 16



Teknik Bilgi Föyü

CERESIT CE 40 Aquastatik Çimento Esaslı 0-5 mm Elastik Derz Dolgusu

TANIMI

Su itici özellikte, küf ve kir oluşumuna dayanıklı, 5 mm'ye kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan çimento esaslı derz dolgusudur.

UYGULAMA ALANLARI

Seramik, cam ve taş kaplamalarının, derzlerinin yatay ve düşeyde doldurulmasında kullanılır. Yüksek hidrofobi özelliği (aquastatik) sayesinde su damlası damlacık halinde kalmaya devam eder ve derze nüfuz etmez. Bu özellik banyo, mutfak gibi sürekli suyla temas eden yerlerde büyük bir avantaj sağlamaktadır. İç ve dış mekanda kullanılabilir. Isıtmalı zeminler, kontrplak ve alçı levha gibi yüzeylere uygulanmış fayansların derzlerinin doldurulmasında da tavsiye edilir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elastik
- Su itici özellikte
- Düzgün yüzey
- Küf ve kire dayanıklı
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Rahat kullanım
- İç ve dış mekanda kullanılabilir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bulk yoğunluk	: 1,1 g/cm ³
Karışım oranı	: 1,6 litre su 5kg CE 40 3,2 litre su 10kg CE 40
Uygulama süresi	: Yaklaşık 2 saat
Üzerinde yürünebilirlik	: 9 saat sonra
Aşınma dayanımı	: ≤ 1000 mm ³ (EN 13888)
Eğilme mukavemeti	: ≥ 3,5 MPa (kuru ortam) (EN 13888)
Basınç mukavemeti	: ≥ 15 MPa (kuru ortam) (EN 13888)
Büzülme	: ≤ 2 mm/m (EN 13888)
Su emme	: ≤ 2 g (after 30 minute) (EN 13888) : ≤ 5 g (after 240 minute) (EN 13888)
Sıcaklık dayanımı	: -30°C - +70°C

UYGULAMA

Zemin ve duvardaki kaplama uygulaması önceden tamamlanmış ve yeterince kurumuş olmalıdır. Kazınmış eski derzler mutlaka nemlendirilmelidir. Mat yüzeyli, gözenekli kaplamalar için ön uygulama yapılarak, CE 40 derz dolgunun uygunluğu kontrol edilmelidir.

Ceresit CE 40 temiz suya belirtilen oranlarda ilave edilerek, homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır. Uygulama sırasında paslı ekipman kullanılmamalıdır. Uygulama kauçuk mala ile yapılmalıdır. Yaklaşık 15 dakika sonra fazla malzeme nemli sünger ile temizlenmelidir. Kurumuş malzeme kuru bez ile temizlenmelidir. Uygulamadan 9 saat sonra üzerinde yürünebilir. Uygulamadan sonraki 5 gün sadece temiz, duru, deterjansız su ile temas edebilir. Derz mükemmel hidrofobik özelliğine uygulamadan 5 gün sonra erişecektir.

Ceresit CE 40 derz dolguyu sadece kuru havalarda ve (+5°C) - (+30°C) aralığında kullanın.

SARFIYAT

Ebat (cm)	Derz Genişliği (mm)	Sarfiyat (kg/m ²)
5 x 5	2	0,5
5 x 5	3	0,7
10 x 10	2	0,4
15 x 15	3	0,4
10 x 20	3	0,4

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar en kısa sürede kullanılmalıdır.

DİKKAT

Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile reaksiyon verir. Cilt ile teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında doktora başvurulmalıdır.